

Albalite

Pittura opaca di fondo per legno

Cod. EAL580K0500 su ordinazione

NATURA E IMPIEGO

Pittura opaca di fondo a base di resine alchidiche modificate, biossido di titanio, extenders minerali inerti. Viene indicata come mano di fondo per la verniciatura di serramenti in legno, poiché permette di ottenere delle superfici molto lisce che migliorano e facilitano le applicazioni successive, creando una pellicola perfettamente opaca.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina alchidica
<i>Colore:</i>	Bianco
<i>Brillantezza:</i>	Opaco
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	Comp.A: 1,6-1,7
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	Comp.A: 77±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	Comp.A: 58±2

SUPPORTO

Legno nuovo: applicare direttamente una mano di Albalite sul supporto perfettamente asciutto, stagionato e pulito.

Legno già verniciato: eliminare con il raschietto l'eventuale pittura scrostata o mal ancorata e carteggiare la superficie. Lavare con detersivo e lasciar asciugare. Applicare una mano di Albalite.

Intonaco nuovo: applicare una prima mano di Albalite a supporto sufficientemente stagionato e ben asciutto, precedentemente spolverato per rimuovere particelle non ben aderenti. Attendere 24 h per la sovraverniciatura.

Intonaco già verniciato: asportare le vecchie pitture non ben aderenti mediante spazzolatura o raschiatura. Successivamente applicare una mano di Albalite, attendendo 24 h per la sovraverniciatura.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Pennello, rullo, spruzzo
<i>Diluizione (%):</i>	5-10% con diluente per sintetici o acquaragia
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	> 5°C
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	min. 3°C sopra il dew point
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Spessore consigliato (µm)</i>	30µm per mano
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	15-17 mq/l con spessore a secco di 30µm
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	1h fuori polvere; 4h fuori tatto; 12-24h in profondità
<i>Sovraverniciatura:</i>	24h; dopo le 72h, irruvidire leggermente la superficie
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

PITTURA DI FONDO

Pittura opaca di fondo per legno

Cod. EAL580K0500

NATURA E IMPIEGO

Pittura opaca di fondo a base di resine alchidiche modificate, biossido di titanio, extenders minerali inerti. Viene indicata come mano di fondo per la verniciatura di serramenti in legno, poiché permette di ottenere delle superfici molto lisce che migliorano e facilitano le applicazioni successive, creando una pellicola perfettamente opaca.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina alchidica
<i>Colore:</i>	Bianco
<i>Brillantezza:</i>	Opaco
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	Comp.A: 1,6-1,7
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	Comp.A: 77±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	Comp.A: 58±2

SUPPORTO

Legno nuovo: applicare direttamente una mano di PITTURA DI FONDO sul supporto perfettamente asciutto, stagionato e pulito.

Legno già verniciato: eliminare con il raschietto l'eventuale pittura scrostata o mal ancorata e carteggiare la superficie. Lavare con detersivo e lasciar asciugare. Applicare una mano di PITTURA DI FONDO.

Intonaco nuovo: applicare una prima mano di PITTURA DI FONDO a supporto sufficientemente stagionato e ben asciutto, precedentemente spolverato per rimuovere particelle non ben aderenti. Attendere 24 h per la sovraverniciatura.

Intonaco già verniciato: asportare le vecchie pitture non ben aderenti mediante spazzolatura o raschiatura. Successivamente applicare una mano di PITTURA DI FONDO, attendendo 24 h per la sovraverniciatura.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Pennello, rullo, spruzzo
<i>Diluizione (%):</i>	Pronta all'uso.
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	> 5°C
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	min. 3°C sopra il dew point
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Spessore consigliato (µm)</i>	30µm per mano
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	4-5 mq con 0,500 lt con spessore a secco di 30µm
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	30/60 minuti al tatto. 12/24 h in profondità.
<i>Sovraverniciatura:</i>	8-12h.
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) – Italy - Phone +39 030 974823 – Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Fondo poliuretanico trasparente 2k

Cod. comp.A EFO600K0000 su ordinazione

Cod. comp.B EFO601K0000

NATURA E IMPIEGO

Prodotto verniciante incolore poliuretanico, con grande potere riempitivo e facile carteggiabilità. Viene principalmente indicato come mano di fondo per oggetti in legno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina poliuretanica
<i>Colore:</i>	Bianco
<i>Brillantezza:</i>	Opaco
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	Comp.A: 0,9-1,0 Comp.A + Comp.B: 0,85-0,95
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	Comp.A: 40±2 Comp.A + Comp.B: 39±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	Comp.A: 42±2 Comp.A + Comp.B: 43±2

SUPPORTO

Legno nuovo: pulito, asciutto e stagionato, quindi trattato con una mano di impregnante. Applicare dopo 24 h una mano di fondo poliuretanico trasparente.

Legno già trattato: vanno asportate meccanicamente vecchie pitture non perfettamente ancorate. Carteggiare e lavare con acqua e detersivo, risciacquare e lasciare asciugare, stuccare le eventuali imperfezioni con apposito stucco, carteggiare ed applicare una mano di fondo poliuretanico trasparente.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Preferibilmente a spruzzo con apparecchiatura airless, oppure a spruzzo ad aria tradizionale, a pennello o rullo
<i>Rapporto di miscelazione:</i>	66:33 in peso; 65:35 in volume
<i>Pot-life a 25°C:</i>	2-3h
<i>Diluizione (%):</i>	20% con diluente per smalti poliuretanici
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	> 10°C
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	min. 3°C sopra il dew point
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Spessore consigliato (µm)</i>	30-60µm per mano
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	8-10 mq/l con spessore a secco di 50µm
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	20' fuori polvere; 90-120' fuori tatto; 3-4h in profondità
<i>Sovraverniciatura:</i>	8h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Diluente nitro

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza

Rev. 06/07/2017 Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Fondo poliuretanico bianco 2k

Cod. comp.A EFO610K0500 su ordinazione

Cod. comp.B EFO611K0500

NATURA E IMPIEGO

Prodotto verniciante bianco poliuretanico, con grande potere riempitivo e facile carteggiabilità. Viene principalmente indicato come mano di fondo per oggetti in legno e poliuretano.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina poliuretanica
<i>Colore:</i>	Bianco
<i>Brillantezza:</i>	Opaco
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	Comp.A: 1,5-1,6 Comp.A + Comp.B: 1,4-1,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	Comp.A: 68±2 Comp.A + Comp.B: 62±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	Comp.A: 47±2 Comp.A + Comp.B: 42±2

SUPPORTO

Legno nuovo: pulito, asciutto e stagionato, quindi trattato con una mano di impregnante. Applicare dopo 24 h una mano di fondo poliuretanico bianco.

Legno già trattato: vanno asportate meccanicamente vecchie pitture non perfettamente ancorate. Carteggiare e lavare con acqua e detersivo, risciacquare e lasciare asciugare, stuccare le eventuali imperfezioni con apposito stucco, carteggiare ed applicare una mano di fondo poliuretanico bianco.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Preferibilmente a spruzzo con apparecchiatura airless, oppure a spruzzo ad aria tradizionale, a pennello o rullo
<i>Rapporto di miscelazione:</i>	83:17 in peso; 75:25 in volume
<i>Pot-life a 25°C:</i>	2-3h
<i>Diluizione (%):</i>	20% con diluente per smalti poliuretanici
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	> 5°C
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	min. 3°C sopra il dew point
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Spessore consigliato (µm)</i>	30-60µm per mano
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	8-10 mq/l con spessore a secco di 50µm
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	30' fuori polvere; 90-120' fuori tatto; 4h in profondità
<i>Sovraverniciatura:</i>	8h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Diluente nitro

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Turapori nitro

Fondo trasparente riempitivo per legno

Cod. ETU740K0000

NATURA E IMPIEGO

Pittura trasparente di fondo per legno a base di nitrocellulosa, carteggiabile a secco. E' formulato in grado da garantire un elevato potere riempitivo e livellante, oltre ad avere una buona adesione. La sua perfetta trasparenza garantisce la visibilità completa delle venature del legno anche con spessori molto alti. Viene consigliato come fondo nei cicli di verniciatura con prodotti nitro per serramenti, industria del mobile e falegnameria interna.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina alchidica e maleica
<i>Colore:</i>	Trasparente
<i>Brillantezza:</i>	Satinato
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	0,8-0,9
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	21±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	23±2

SUPPORTO

Legno nuovo: pulito, asciutto e stagionato, quindi trattato con una mano di impregnante. Applicare dopo 24 h una prima mano di Turapori nitro; già con una mano dovrebbe garantire un buon grado di pienezza e carteggiabilità, tuttavia si può procedere ad applicare una seconda mano.

Legno già verniciato: vanno asportate meccanicamente vecchie pitture non perfettamente ancorate. Carteggiare e lavare con acqua e detersivo, risciacquare e lasciare asciugare, stuccare le eventuali imperfezioni con apposito stucco, carteggiare ed applicare una prima mano di Turapori nitro; già con una mano dovrebbe garantire un buon grado di pienezza e carteggiabilità, tuttavia si può procedere ad applicare una seconda mano.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Pennello; spruzzo
<i>Diluizione (%):</i>	5-10% con diluente nitro
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	> 5°C
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	min. 3°C sopra il dew point
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Spessore consigliato (µm)</i>	N/a
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	3-4 mq/l; notevoli differenze in funzione dell'assorbimento del legno
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	5' fuori polvere; 20' fuori tatto; 30-40' carteggiabile
<i>Sovraverniciatura:</i>	2h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Diluente nitro

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Turapori H2O

Fondo trasparente riempitivo all'acqua per legno

Cod. FA314H19500

NATURA E IMPIEGO

Pittura trasparente di fondo per legno a base di resine acriliche, carteggiabile a secco. E' formulato in grado da garantire un elevato potere riempitivo e livellante, oltre ad avere una buona adesione. La sua perfetta trasparenza garantisce la visibilità completa delle venature del legno anche con spessori molto alti. Viene consigliato come fondo nei cicli di verniciatura con prodotti per serramenti e falegnameria interna.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resine acriliche
<i>Colore:</i>	Trasparente
<i>Brillantezza:</i>	Satinato
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	0,8-0,9
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	21±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	23±2

SUPPORTO

Legno nuovo: pulito, asciutto e stagionato, quindi trattato con una mano di impregnante. Applicare dopo 24 h una prima mano di Turapori H2O; già con una mano dovrebbe garantire un buon grado di pienezza e carteggiabilità, tuttavia si può procedere ad applicare una seconda mano.

Legno già verniciato: vanno asportate meccanicamente vecchie pitture non perfettamente ancorate. Carteggiare e lavare con acqua e detersivo, risciacquare e lasciare asciugare, stuccare le eventuali imperfezioni con apposito stucco, carteggiare ed applicare una prima mano di Turapori H2O; già con una mano dovrebbe garantire un buon grado di pienezza e carteggiabilità, tuttavia si può procedere ad applicare una seconda mano.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Pennello; spruzzo
<i>Diluizione (%):</i>	5-10% con acqua
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	> 5°C
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	min. 3°C sopra il dew point
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Spessore consigliato (µm)</i>	N/a
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	3-4 mq/l; notevoli differenze in funzione dell'assorbimento del legno
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	5' fuori polvere; 20' fuori tatto; 30-40' carteggiabile
<i>Sovraverniciatura:</i>	2h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 - Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Sifralac H2O 1k

Vernice all'acqua per legno

Cod. FFL205K0000; FFL215K0000

NATURA E IMPIEGO

Prodotto verniciante trasparente all'acqua a base di resine acriliche, indicato per la verniciatura di mobili in legno o elementi d'arredo interni o esterni. Le particolari resine in dispersione acquosa conferiscono al legno una finitura piena, elastica e resistente alle intemperie. Inoltre, Sifralac H2O mostra ottime resistenze chimiche e all'abrasione.

Si consiglia Sifralac H2O come mano di finitura: è ideale l'applicazione di un turapori, di un impregnante o entrambi, prima della vernice.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina acrilica uretanica
<i>Colore:</i>	Incolore
<i>Brillantezza:</i>	Lucida; opaca
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,0-1,1
<i>pH</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	35±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	34±2

SUPPORTO

Legno nuovo: carteggiare delicatamente con carta abrasiva fine nel senso delle venature del legno, rimuovere la polvere e applicare una o due mani di turapori su legno asciutto per impregnare in profondità i pori. Prima dell'applicazione di ogni successiva mano, è sempre consigliato carteggiare leggermente il supporto, così da rimuovere il pelo del legno e favorire l'adesione tra gli strati; attendere l'essiccazione completa del prodotto prima dell'applicazione di una nuova mano. Procedere con una mano di impregnante e terminare con l'applicazione di almeno due mani di Sifralac H2O 1k.

Legno già verniciato: dopo la carteggiatura del supporto applicare una mano di impregnante, incolore o colorato, e attendere che sia completamente asciutto. Procedere poi carteggiando e applicando almeno due mani di Sifralac H2O 1k a distanza di 8-10h l'una dall'altra.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Pennello; rullo; spruzzo
<i>Diluizione (%):</i>	Pronto all'uso; max. 5-10% con acqua.
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	> 5°C
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	min. 3°C sopra il dew point
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Spessore consigliato (µm)</i>	N/a
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	6-8 mq/l; notevoli differenze in funzione dell'assorbimento del legno e dell'applicazione del turapori, effettuata o meno
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	30' fuori polvere; 2-4h fuori tatto; 18-24h in profondità
<i>Sovraverniciatura:</i>	8-10h; carteggiare sempre il supporto prima dell'applicazione di una mano/un prodotto successivo
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Flatting Gold

Vernice all'acqua per legno

Cod. FFL220K0000; FFL230K0000 a magazzino

NATURA E IMPIEGO

Nuova vernice flatting realizzata a partire da resine alchidiche uretanizzate in emulsione acquosa. Grazie alla natura del veicolo, Flatting Gold combina una straordinaria pennellabilità e distensione, con un basso grado di ingiallimento e ottime resistenze chimiche; il film ottenuto è duro e dotato di buona flessibilità, così da poter ben sopportare le variazioni climatiche stagionali. Dato l'ottimo impatto visivo sia nella versione lucida che in quella opaca, è un prodotto indicato per finiture di pregio di supporti in legno, dove non siano richieste le proprietà chimico-fisiche di una vernice bicomponente. Flatting Gold è additivato con filtri UV, che garantiscono una migliore resistenza all'effetto ingiallente dei raggi solari. Tutte queste sue caratteristiche rendono il prodotto indicato sia per interni che per esterni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina alchidica uretanica
<i>Colore:</i>	Incolore
<i>Brillantezza:</i>	Lucida; opaca
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,0-1,1
<i>pH</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	35±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	34±2

SUPPORTO

Legno nuovo: carteggiare delicatamente con carta abrasiva fine nel senso delle venature del legno, rimuovere la polvere e applicare una prima mano su legno asciutto per impregnare in profondità i pori. Prima dell'applicazione di ogni successiva mano, è sempre consigliato carteggiare leggermente il supporto, così da rimuovere il pelo del legno e favorire l'adesione tra gli strati; attendere l'essiccazione completa del prodotto prima dell'applicazione di una nuova mano.

Per risultati ottimali, impregnare il legno con una mano diluita di *Impregnante gel H2O*, incolore o colorato, per poi completare l'applicazione con almeno due mani di Flatting Gold.

Legno già verniciato: dopo la carteggiatura del supporto applicare una mano di impregnante, incolore o colorato, e attendere che sia completamente asciutto. Procedere poi carteggiando e applicando due mani di flatting a distanza di 6-8h l'una dall'altra, la prima ben diluita (20-25%), la seconda più grassa (diluizione 5-10%).

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Pennello; rullo; spruzzo
<i>Diluizione (%):</i>	Pronto all'uso; max. 5-10% con acqua.
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	> 5°C
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	min. 3°C sopra il dew point
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Spessore consigliato (µm)</i>	N/a
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	6-8 mq/l; notevoli differenze in funzione dell'assorbimento del legno e dell'applicazione del turapori, effettuata o meno
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	30' fuori polvere; 2-4h fuori tatto; 18-24h in profondità
<i>Sovraverniciatura:</i>	8-10h; carteggiare sempre il supporto prima dell'applicazione di una mano/un prodotto successivo.
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

Rev. 06/07/2017 Pagina 1 di 2

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

.../... segue

**MOVIMENTAZIONE,
CONSERVAZIONE E
SICUREZZA**

Manipolazione

Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.

Magazzinaggio

Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.

Indicazioni di sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 Pagina 2 di 2

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) – Italy - Phone +39 030 974823 – Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

NATURA E IMPIEGO

Eccezionale prodotto che unisce le qualità del migliore impregnante a quelle di un prodotto di finitura. La versione incolore permette di mantenere l'originale colore del legno, mentre i colori di serie permettono di dare le tonalità dei legni più pregiati. I particolari pigmenti utilizzati esaltano le venature del legno, oltre ad avere eccezionale solidità alla luce ed agli agenti atmosferici. La prima mano viene utilizzata per proteggere in profondità il legno, poiché viene completamente assorbita, alza il pelo superficiale dello stesso permettendo una facile carteggiatura, necessaria per ottenere poi un aspetto finale morbido e vellutato. Le successive due mani permettono di ottenere una buona protezione, senza avere uno spessore elevato, che complicherebbe il successivo rifacimento. In tal modo si protegge in maniera efficace il legno da funghi, muffe e tarli. Così facendo si evitano costosi lavori di intervento e il legno mantiene sempre il suo aspetto migliore. La facilità di applicazione garantisce sempre l'ottenimento di buoni risultati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina alchidica e maleica
<i>Colore:</i>	Trasparente; noce chiaro; noce scuro; castagno; larice. Altri colori a cartella su ordinazione
<i>Brillantezza:</i>	N/a
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	0,8-0,9
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	24±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	27±2

SUPPORTO

Legno nuovo: applicare una o due mani di turapori su legno asciutto, stagionato e pulito per impregnare in profondità i pori. A distanza di 2h, carteggiare, spolverare e applicare da una a tre mani di Sifraxil a distanza di 12h una dall'altra.

Legno già verniciato: dopo la carteggiatura del supporto applicare tre mani di impregnante a distanza di 24 h l'una dall'altra.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Pennello; rullo; immersione; spruzzo
<i>Diluizione (%):</i>	Pronto all'uso
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	> 5°C
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	min. 3°C sopra il dew point
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Spessore consigliato (µm)</i>	N/a
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	15 mq/l; notevoli differenze in funzione dell'assorbimento del legno e dell'applicazione del turapori, effettuata o meno
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	1h fuori polvere; 4-6h fuori tatto; 18-24h in profondità
<i>Sovraverniciatura:</i>	12h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acquaragia minerale

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

XILOREP

Finitura non sfogliante effetto cera

Cod. FIM720K0000 a magazzino

Cod. FIM720N....

NATURA E IMPIEGO

Prodotto verniciante per il legno a base di resine sintetiche in combinazione con cere naturali che gli conferiscono un'alta impermeabilità e un potere idrorepellente notevole. Ha una durata superiore all'esterno rispetto all'impregnante Sifraxil grazie all'effetto di impermeabilità conferitogli dalle cere naturali, mantenendo le stesse caratteristiche, come l'elevata protezione delle fibre del legno dall'azione dei raggi UV. Si ottiene inoltre una finitura satinata, più corposa ed esteticamente migliore rispetto ai normali impregnanti, senza tuttavia costruire una pellicola soggetta e sfogliamenti. Lo Xilorep colorato usato da solo come finitura per esterno ha una resistenza superiore rispetto al trasparente. Del trasparente è consigliato l'uso come prodotto di taglio per colorati o come mano di finitura su legni impregnati con Sifraxil colorato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina alchidica
<i>Colore:</i>	Trasparente; noce chiaro; noce scuro; castagno. Altri colori a cartella su ordinazione
<i>Brillantezza:</i>	N/a
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	0,8-0,9
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	43±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	48±2

SUPPORTO

Legno nuovo: applicare una o due mani di turapori su legno preferibilmente asciutto, stagionato e pulito. Passate due ore, carteggiare e applicare almeno una mano di Sifraxil. Dopo 24 h carteggiare leggermente per asportare i peli rialzati di legno, successivamente applicare due mani di Xilorep a distanza di 24 h l'una dall'altra.

Legno già verniciato: pulire e lavare con spugna. Una volta che il supporto è asciutto, carteggiare a seconda dello stato del legno. Applicare una o due mani di Xilorep. Non applicare tale prodotto su legni già verniciati con vernici a spessore.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Pennello; rullo; immersione; spruzzo
<i>Diluizione (%):</i>	Pronto all'uso
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	> 5°C
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	min. 3°C sopra il dew point
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Spessore consigliato (µm)</i>	N/a
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	10 mq/l; notevoli differenze in funzione dell'assorbimento del legno e dell'applicazione delle mani di fondo
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	1h fuori polvere; 4-6h fuori tatto; 18-24h in profondità
<i>Sovraverniciatura:</i>	18-24h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acquaragia minerale

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Sifraxil H2O

Impregnante protettivo all'acqua per legno

Cod. FIM750K0000 a magazzino

Cod. FIM750N.... colorati su ordinazione

NATURA E IMPIEGO

Eccezionale prodotto che unisce le qualità del migliore impregnante a quelle di un prodotto di finitura. La versione incolore permette di mantenere l'originale colore del legno, mentre i colori di serie permettono di dare le tonalità dei legni più pregiati. I particolari pigmenti utilizzati esaltano le venature del legno, oltre ad avere eccezionale solidità alla luce ed agli agenti atmosferici. La prima mano viene utilizzata per proteggere in profondità il legno, poiché viene completamente assorbita, alza il pelo superficiale dello stesso permettendo una facile carteggiatura, necessaria per ottenere poi un aspetto finale morbido e vellutato. Le successive due mani permettono di ottenere una buona protezione, senza avere uno spessore elevato, che complicherebbe il successivo rifacimento. Così facendo si evitano costosi lavori di intervento e il legno mantiene sempre il suo aspetto migliore. La facilità di applicazione garantisce sempre l'ottenimento di buoni risultati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina acrilica
<i>Colore:</i>	Trasparente; noce chiaro; noce scuro; castagno; larice. Altri colori a cartella su ordinazione
<i>Brillantezza:</i>	N/a
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,0-1,05
<i>pH</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	32±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	31±2

SUPPORTO

Legno nuovo: applicare una o due mani di turapori su legno asciutto, stagionato e pulito per impregnare in profondità i pori. A distanza di 2h, carteggiare, spolverare e applicare da una a tre mani di Sifraxil H2O a distanza di 12h una dall'altra.

Legno già verniciato: dopo la carteggiatura del supporto applicare tre mani di Sifraxil H2O a distanza di 24 h l'una dall'altra.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Pennello; rullo; spruzzo
<i>Diluizione (%):</i>	Pronto all'uso; max. 10% con acqua
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	> 5°C
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	min. 3°C sopra il dew point
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Spessore consigliato (µm)</i>	N/a
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	12 mq/l; notevoli differenze in funzione dell'assorbimento del legno e dell'applicazione del turapori, effettuata o meno
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	30' fuori polvere; 4-6h fuori tatto; 18-24h in profondità
<i>Sovraverniciatura:</i>	12h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Sifraxil L.R. H2O

Impregnante protettivo industriale all'acqua per legno

Cod. FIA800AF139/AF140/AF141 su ordinazione

NATURA E IMPIEGO

Impregnante all'acqua incolore o colorato, ideato per l'industria. La sua viscosità lo rende ideale per l'applicazione a spruzzo e ne permette un perfetto assorbimento sul legno; in questo modo il supporto nuovo viene protetto efficacemente dai vari agenti degradanti. Disponibile su richiesta in diverse colorazioni, offre l'opportunità alle verniciature di piccola-media dimensione di ottenere un risultato di buona resistenza e esteticamente appagante, utilizzando un prodotto di facile applicazione e ottima stabilità. Il film applicato, pur proteggendo il legno, non forma pellicola permettendo una facile sovraverniciatura con prodotti di finitura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina acrilica
<i>Colore:</i>	Trasparente; Colori su ordinazione
<i>Brillantezza:</i>	N/a
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,0-1,05
<i>pH</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	12±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	12±2

SUPPORTO

Legno nuovo: applicare una o due mani di turapori su legno asciutto, stagionato e pulito per impregnare in profondità i pori. A distanza di 2h, carteggiare, spolverare e applicare da una o due mani di Sifraxil L.R. H2O a distanza di 12h una dall'altra.

Legno già verniciato: dopo la carteggiatura del supporto applicare una o due mani di Sifraxil L.R. H2O a distanza di 24 h l'una dall'altra.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Spruzzo; rullo; pennello
<i>Diluizione (%):</i>	Pronto all'uso; max. 10% con acqua
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	> 5°C
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	min. 3°C sopra il dew point
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Spessore consigliato (µm)</i>	N/a
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	13 mq/l; notevoli differenze in funzione dell'assorbimento del legno e dell'applicazione del turapori, effettuata o meno
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	30' fuori polvere; 4-6h fuori tatto; 18-24h in profondità
<i>Sovraverniciatura:</i>	12h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Impregnante gel H2O

Impregnante protettivo cerato all'acqua per legno

Cod. FIM800K0000 incolore, a magazzino

Cod. FIM800N.... colorato, su ordinazione

NATURA E IMPIEGO

Eccezionale prodotto che unisce le proprietà di un impregnante all'aspetto superficiale di una buona finitura, consentendo all'applicatore di ottenere un risultato di qualità con un solo prodotto. La versione incolore permette di mantenere l'originale colore del legno, mentre i colori di serie richiamano le tonalità dei legni più pregiati. I particolari pigmenti utilizzati esaltano le venature del legno, oltre ad avere eccezionale solidità alla luce ed agli agenti atmosferici.

Per le applicazioni di pregio o che richiedono una maggiore protezione dagli agenti chimici o atmosferici, si consiglia di completare il lavoro con uno degli altri due prodotti della linea 'Il Proteggi Legno':

- Flating Gold: per una pienezza e brillantezza uniche.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina acrilica
<i>Colore:</i>	Incolore; Colori su ordinazione
<i>Brillantezza:</i>	N/a
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,0-1,1
<i>pH</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	12±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	12±2

SUPPORTO

Legno nuovo: carteggiare delicatamente con carta abrasiva fine nel senso delle venature del legno, rimuovere la polvere e applicare una prima mano su legno asciutto per impregnare in profondità i pori. Prima dell'applicazione di ogni successiva mano, è sempre consigliato carteggiare leggermente il supporto, così da rimuovere il pelo del legno e favorire l'adesione tra gli strati; attendere l'essiccazione completa del prodotto prima dell'applicazione di una nuova mano. Nel caso degli impregnanti colorati, è consigliato applicare più mani rase di prodotto, così da evitare le cordonature di colore sul legno.

Legno già verniciato: dopo la carteggiatura del supporto applicare due o tre mani di impregnante a distanza di 8-10h l'una dall'altra. Nel caso degli impregnanti colorati, è consigliato applicare mani rase di prodotto, così da evitare le cordonature di colore sul legno.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Spruzzo; rullo; pennello
<i>Diluizione (%):</i>	Pronto all'uso; max. 5-10% con acqua. Se si vuole perdere l'effetto gel, diluire nell'ordine del 20%
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	> 5°C
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	min. 3°C sopra il dew point
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Spessore consigliato (µm)</i>	N/a
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	8-10 mq/l; notevoli differenze in funzione dell'assorbimento del legno e dell'applicazione del turapori, effettuata o meno
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	30' fuori polvere; 2-4h fuori tatto; 18-24h in profondità
<i>Sovraverniciatura:</i>	8-10h; carteggiare sempre il supporto prima dell'applicazione di una mano/un prodotto successivo
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

Rev. 06/07/2017 Pagina 1 di 2

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Impregnante gel H2O

Impregnante protettivo cerato all'acqua per legno

.../... segue

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione

Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.

Magazzinaggio

Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.

Indicazioni di sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 Pagina 2 di 2

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) – Italy - Phone +39 030 974823 – Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Vernice trasparente nitro

Vernice alla nitrocellulosa

Cod. FNI910K0000/FNI910K0050 a magazzino

NATURA E IMPIEGO

Vernice alla nitrocellulosa a base di resine alchidiche e maleiche, incolore, molto rapida, per applicazioni a spruzzo o rullo. Grazie alla facilità di impiego si tratta di una vernice utile per operatori del "Fai da te" e piccoli artigiani che vogliono avvicinarsi ai cicli industriali. Viene indicata come mano di fondo per oggetti in legno. Disponibile sia nella versione lucida che in quella opaca.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Nitrocellulosa, resina alchidica e maleica
<i>Colore:</i>	Incolore
<i>Brillantezza:</i>	Lucido; opaco
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	0,8-0,9
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	32±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	40±2

SUPPORTO

Legno nuovo: applicare una o due mani di turapori su legno preferibilmente asciutto, stagionato e pulito. Passate due ore, carteggiare e applicare almeno una mano di Sifraxil. Dopo 24 h carteggiare leggermente per asportare i peli rialzati di legno, successivamente applicare due mani di Sifralac a distanza di 24 h l'una dall'altra.

Legno già verniciato: pulire e lavare con spugna. Una volta che il supporto è asciutto, carteggiare a seconda dello stato del legno. Applicare una o due mani di Sifralac. Non applicare tale prodotto su legni già verniciati con vernici a spessore.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Pennello; rullo; spruzzo
<i>Diluizione (%):</i>	30% con diluente nitro antinebbia
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	> 5°C
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	min. 3°C sopra il dew point
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Spessore consigliato (µm)</i>	20µm
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	14-16 mq/l; notevoli differenze in funzione dell'assorbimento del legno e dell'applicazione delle mani di fondo
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	10' fuori polvere; 30' fuori tatto; 4-6h in profondità
<i>Sovraverniciatura:</i>	8h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acquaragia minerale

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Sifralac 2k

Vernice trasparente poliuretanica a due componenti

Cod. comp.A FVE200K0000/FVE210K0000

Cod. comp.B FVE2001K0000

NATURA E IMPIEGO

Prodotto verniciante trasparente poliuretanico a base di resine alchidiche e polimero isocianico aromatico. Permette la realizzazione di cicli di verniciatura su mobili in legno in tempi brevi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	<i>Resina poliuretanica e alchidica</i>
<i>Colore:</i>	<i>Incolore</i>
<i>Brillantezza:</i>	<i>Lucido; opaco</i>
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	<i>Comp.A: 0,9-1,0 Comp.A + Comp.B: 0,9-1,0</i>
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	<i>Comp.A: 37±2 Comp.A + Comp.B: 37±2</i>
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	<i>Comp.A: 39±2 Comp.A + Comp.B: 39±2</i>

SUPPORTO

Legno nuovo: pulito, asciutto e stagionato, quindi trattato con una mano di impregnante. Applicare dopo 24 h una mano di fondo. Applicare poi una prima mano di Sifralac 2k lucida e successivamente una seconda mano a distanza di 24 h per avere una superficie a poro chiuso.

Legno già trattato: vanno asportate meccanicamente vecchie pitture non perfettamente ancorate. Carteggiare e lavare con acqua e detersivo, risciacquare e lasciare asciugare, stuccare le eventuali imperfezioni con apposito stucco, carteggiare ed applicare una mano di fondo. Applicare poi una prima mano di Sifralac 2k lucida e successivamente una seconda mano a distanza di 24 h per avere una superficie a poro chiuso.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	<i>Preferibilmente a spruzzo con apparecchiatura airless, oppure a spruzzo ad aria tradizionale, a pennello o rullo</i>
<i>Rapporto di miscelazione:</i>	<i>66:33 in peso; 63:33 in volume</i>
<i>Pot-life a 25°C:</i>	<i>2-3h</i>
<i>Diluizione (%):</i>	<i>30% con diluente per smalti poliuretanici</i>
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	<i>> 10°C</i>
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	<i>min. 3°C sopra il dew point</i>
<i>Umidità relativa (%):</i>	<i><80%</i>
<i>Spessore consigliato (µm)</i>	<i>30-60µm per mano</i>
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	<i>5-7 mq/l con spessore a secco di 50µm</i>
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	<i>20' fuori polvere; 90-120' fuori tatto; 3-4h in profondità</i>
<i>Sovraverniciatura:</i>	<i>24h</i>
<i>Pulizia attrezzi:</i>	<i>Diluente nitro</i>

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Sifrafloor 2k

Vernice trasparente poliuretanica a due componenti

Cod. comp.A FVE250K0000/FVE260K0050

Cod. comp.B FVE251K0000

NATURA E IMPIEGO

Prodotto verniciante trasparente poliuretanico a base di resine ossidrilate e polimero isocianico aromatico. Viene consigliata per cicli di verniciatura di pavimenti in legno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina poliuretanica ossidrilata
<i>Colore:</i>	Incolore
<i>Brillantezza:</i>	Lucido; opaco
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	Comp.A: 0,8-1,1 Comp.A + Comp.B: 0,9-1,0
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	Comp.A: 33±2 Comp.A + Comp.B: 32±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	Comp.A: 33±2 Comp.A + Comp.B: 32±2

SUPPORTO

Legno nuovo: pulito, asciutto e stagionato, quindi trattato con una mano di impregnante. Applicare dopo 24 h una mano di fondo. Applicare poi una prima mano di Sifrafloor 2k e successivamente una seconda mano a distanza di 24 h per avere una superficie a poro chiuso.

Legno già trattato: vanno asportate meccanicamente vecchie pitture non perfettamente ancorate. Carteggiare e lavare con acqua e detersivo, risciacquare e lasciare asciugare, stuccare le eventuali imperfezioni con apposito stucco, carteggiare ed applicare una mano di fondo. Applicare poi una prima mano di Sifrafloor 2k e successivamente una seconda mano a distanza di 24 h per avere una superficie a poro chiuso.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Preferibilmente a spruzzo con apparecchiatura airless, oppure a spruzzo ad aria tradizionale, a pennello o rullo
<i>Rapporto di miscelazione:</i>	50:50 in peso; 50:50 in volume
<i>Pot-life a 25°C:</i>	2-3h
<i>Diluizione (%):</i>	10% con diluente per smalti poliuretanici
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	> 10°C
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	min. 3°C sopra il dew point
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Spessore consigliato (µm)</i>	30-60µm per mano
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	4-6 mq/l con spessore a secco di 50µm
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	20' fuori polvere; 90-120' fuori tatto; 3-4h in profondità
<i>Sovraverniciatura:</i>	24h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Diluente nitro

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Sifrafloor 1k

Vernice monocomponente lucida per la verniciatura di manufatti in legno

Cod. FVE300K0000/FVE310K0050 a magazzino

NATURA E IMPIEGO

Prodotto verniciante incolore a base di resine alchidiche uretanizzate. Le principali caratteristiche sono la rapidità di essiccazione e la pellicola liscia e brillante, che lo rendono eccellente per la verniciatura di mobili, serramenti interni, pavimenti in legno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resine alchidiche uretanizzate
<i>Colore:</i>	Incolore
<i>Brillantezza:</i>	Lucido; opaco
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	0,9-1,0
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	50±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	45±2

SUPPORTO

Legno nuovo: pulito, asciutto e stagionato, quindi trattato con una mano di impregnante. Applicare dopo 24 h una mano di Turapori. Applicare poi una prima mano di Sifrafloor monocomponente lucido e successivamente una seconda mano a distanza di 24 h per avere una superficie a poro chiuso.

Legno già verniciato: vanno asportate meccanicamente vecchie pitture non perfettamente ancorate. Carteggiare e lavare con acqua e detersivo, risciacquare e lasciare asciugare, stuccare le eventuali imperfezioni con apposito stucco, carteggiare ed applicare una mano di fondo. Applicare poi una prima mano di Sifrafloor monocomponente lucido e successivamente una seconda mano a distanza di 24 h per avere una superficie a poro chiuso.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Pennello; rullo
<i>Diluizione (%):</i>	5-10% con diluente per smalti sintetici o acqueragia minerale
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	> 5°C
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	min. 3°C sopra il dew point
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Spessore consigliato (µm)</i>	15-30µm
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	14-16 mq/l; notevoli differenze in funzione dell'assorbimento del legno e dell'applicazione delle mani di fondo
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	30-40" fuori polvere; 4-6h fuori tatto; 20-24h in profondità
<i>Sovraverniciatura:</i>	24-48h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqueragia minerale

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Sifralac 1k

Vernice monocomponente per legno

Cod. FVE700K0000/FVE710K0000 a magazzino

NATURA E IMPIEGO

Le principali caratteristiche di questa vernice sono la rapidità di essiccazione, la pellicola liscia, dura e brillante e la particolare resistenza all'abrasione, che la rende eccellente per la verniciatura di mobili, serramenti interni, parquet e travature.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina alchidica uretanizzata
<i>Colore:</i>	Incolore
<i>Brillantezza:</i>	Lucido; opaco
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	0,8-0,9
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	51±4
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	48±4

SUPPORTO

Legno nuovo: applicare una o due mani di turapori su legno preferibilmente asciutto, stagionato e pulito. Passate due ore, carteggiare e applicare almeno una mano di Sifralac. Dopo 24 h carteggiare leggermente per asportare i peli rialzati di legno, successivamente applicare due mani di Sifralac a distanza di 24 h l'una dall'altra.

Legno già verniciato: pulire e lavare con spugna. Una volta che il supporto è asciutto, carteggiare a seconda dello stato del legno. Applicare una o due mani di Sifralac. Non applicare tale prodotto su legni già verniciati con vernici a spessore.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Pennello; rullo; spruzzo
<i>Diluizione (%):</i>	Pronto all'uso
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	> 5°C
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	min. 3°C sopra il dew point
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Spessore consigliato (µm)</i>	N/a
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	10 mq/l; notevoli differenze in funzione dell'assorbimento del legno e dell'applicazione delle mani di fondo
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	1h fuori polvere; 4-6h fuori tatto; 18-24h in profondità
<i>Sovraverniciatura:</i>	18-24h
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acquaragia minerale

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione	Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.
Magazzinaggio	Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
Indicazioni di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Sifrafloor H2O 1k

Vernice all'acqua monocomponente per parquet

Cod.

NATURA E IMPIEGO

Nuova vernice realizzata a partire da resine poliuretaniche in emulsione acquosa; il film essiccato si mostra magro, uniforme, semilucido e di durezza elevata.

Sifrafloor H2O è un prodotto che per le sue caratteristiche di elevata resistenza all'abrasione risulta indicato per la verniciatura di pavimentazioni in legno domestiche e commerciali (ad impatto medio)

Il prodotto può essere applicato come finitura dopo l'applicazione di un impregnante, oppure direttamente su legno (con un'opportuna diluizione) in più mani, in quelle situazioni in cui è richiesta elevata resistenza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina poliuretanica
<i>Colore:</i>	Incolore
<i>Brillantezza:</i>	Lucida; opaca
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,0-1,1
<i>pH</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	35±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	34±2

SUPPORTO

Legno nuovo: carteggiare delicatamente con carta abrasiva fine nel senso delle venature del legno, rimuovere la polvere e applicare almeno una mano di turapori per impregnare in profondità i pori. Prima dell'applicazione di ogni successiva mano, è sempre consigliato carteggiare leggermente il supporto, così da rimuovere il pelo del legno e favorire l'adesione tra gli strati.

Applicare direttamente una prima mano diluita di Sifrafloor H2O 1k e due mani successive di prodotto non diluito.

Legno già verniciato: dopo la carteggiatura del supporto, applicare una mano di Sifrafloor H2O ben diluita e attendere che sia completamente asciutto. Procedere poi carteggiando e applicando due o tre mani di Sifrafloor a distanza di 6-8h l'una dall'altra.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Pennello; rullo; spruzzo
<i>Diluizione (%):</i>	Pronto all'uso; max. 5-10% con acqua.
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	> 5°C
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	min. 3°C sopra il dew point
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Spessore consigliato (µm)</i>	N/a
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	5-6 mq/l; notevoli differenze in funzione dell'assorbimento del legno e dell'applicazione del turapori, effettuata o meno
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	30' fuori polvere; 2-4h fuori tatto; 18-24h in profondità
<i>Sovraverniciatura:</i>	8-10h; carteggiare sempre il supporto prima dell'applicazione di una mano/un prodotto successivo.
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

Rev. 06/07/2017 Pagina 1 di 2

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

.../... segue

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione

Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.

Magazzinaggio

Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.

Indicazioni di sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 Pagina 2 di 2

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) – Italy - Phone +39 030 974823 – Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

Vernice Alte Prestazioni

Vernice all'acqua per legno ad alte prestazioni

Cod.

NATURA E IMPIEGO

Nuova vernice realizzata a partire da resine acriliche uretanizzate in emulsione acquosa; il film essiccato si mostra uniforme, semilucido e di durezza elevata.

Vernice AP nasce come prodotto di finitura per elementi d'arredo che vanno spesso in contatto con prodotti aggressivi, come creme, bibite e salse, o sottoposti a sfregamento intenso (tavolo da gioco, tavolo da lavoro). Grazie all'elevata resistenza all'abrasione, può anche essere utilizzata per la verniciatura di pavimenti in legno ad uso domestico.

Il prodotto può essere applicato come finitura dopo l'applicazione di un impregnante, oppure direttamente su legno (con un'opportuna diluizione) in più mani, in quelle situazioni in cui è richiesta elevata resistenza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina acrilica uretanica
<i>Colore:</i>	Incolore
<i>Brillantezza:</i>	Lucida; opaca
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,0-1,1
<i>pH</i>	8-8,5
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	35±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	34±2

SUPPORTO

Legno nuovo: carteggiare delicatamente con carta abrasiva fine nel senso delle venature del legno, rimuovere la polvere e applicare almeno una mano di turapori per impregnare in profondità i pori. Prima dell'applicazione di ogni successiva mano, è sempre consigliato carteggiare leggermente il supporto, così da rimuovere il pelo del legno e favorire l'adesione tra gli strati.

Applicare poi una o due mani di impregnante, colorato o incolore, per poi concludere il lavoro con una o due mani di Vernice AP, rispettando i tempi di sovraverniciatura.

Laddove siano richieste resistenze chimiche particolarmente elevate, dopo il turapori applicare direttamente una prima mano diluita di Vernice AP e due mani successive di prodotto non diluito.

Legno già verniciato: dopo la carteggiatura del supporto applicare una mano di impregnante, incolore o colorato, e attendere che sia completamente asciutto. Procedere poi carteggiando e applicando due mani di Vernice AP a distanza di 6-8h l'una dall'altra, la prima ben diluita (15-20%), la seconda più grassa (diluizione 0-5%).

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Pennello; rullo; spruzzo
<i>Diluizione (%):</i>	Pronto all'uso; max. 5-10% con acqua.
<i>Temperatura di applicazione (°C):</i>	> 5°C
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	min. 3°C sopra il dew point
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Spessore consigliato (µm)</i>	N/a
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	6-8 mq/l; notevoli differenze in funzione dell'assorbimento del legno e dell'applicazione del turapori, effettuata o meno
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	30' fuori polvere; 2-4h fuori tatto; 18-24h in profondità
<i>Sovraverniciatura:</i>	8-10h; carteggiare sempre il supporto prima dell'applicazione di una mano/un prodotto successivo.
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

Rev. 06/07/2017 Pagina 1 di 2

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974823 - Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379

.../... segue

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione

Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.

Magazzinaggio

Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.

Indicazioni di sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 06/07/2017 Pagina 2 di 2

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) – Italy - Phone +39 030 974823 – Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 15379